

시험 성적서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88
한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호: RC2411-1103(접수번호 : C2410-1085)

페이지 : (1) / (총 2)

2. 의뢰자

· 기 관 명 : (주)에보아르코리아

· 주 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 597 (당산동4가, 당산동 반도유보라팰리스) 104-902

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 플렉스톤

· 용 도 : 품질관리용

4. 시험 기 간 : 2024. 10. 28 ~ 2024. 11. 01

5. 시험 장 소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험 방법 : 고객이 제시한 방법

7. 시험 결과 :


시험항목		단위	시험결과	시험방법
내열성		-	결점없음	KS M 3332:2022 인용
내오염성		-	첨부참조	
내마모성	마모량	g/100회전	0.30	
	마모값	회	50	
	500회 시 감량	g	1.75	
흡수율(전건법)		%	0.43	KS F 3200:2022 인용
흡수두께팽창률		%	0.00	

한국실내건축환경시험연구원
KOREA ARCHITECTURE SAFETY TESTING & RESEARCH INSTITUTE

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 박 상 온 (서명)	성 명 김 태 봉 (서명)

2024년 11월 11일

한국실내건축환경시험연구원장(인)



※본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

또한 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

시험 성적서

성적서번호 : RC2411-1103(접수번호 : C2410-1085)

페이지 : (2) / (총 2)

■ 내오염성 (시험기간 : 24 시간)

오 염 재 료	시 험 결 과
우유	변화없음
홍차	경미한 변화
1% 요오드 알코올 용액	경미한 변화
식초	경미한 변화
가솔린	변화없음
아세톤(공업용)	변화없음
10 % 암모니아수	변화없음
염료(적색 0.01 % 수용액)	경미한 변화
5 % 석탄산 수용액	변화없음
송진	변화없음
산성 아황산나트륨 수용액	변화없음

끝.